



### Productvoordelen

- Een gladde afwerking, beperkt vervuiling
- Een eenvoudige en snelle toepassing
- Een uitgebreid kleurengamma, aangepast aan de eigentijdse architectuur

Organische sierpleister, geschuurde afwerking

#### > GEBRUIK

Toepassingsdomeinen

- organische sierpleister voor gevels en muren van woningen, appartementsgebouwen en industriële gebouwen

Toegelaten ondergronden

- *buiten*

- stortbeton
- metselwerk, uitgevlakt met een mortel op basis van een hydraulisch bindmiddel
- deze ondergronden kunnen reeds geveerd zijn met een acrylaatverf, met uitsluiting van waterwerende systemen. In dit geval dient de bestaande verf zuiver, gaaf en niet verpoederd te zijn. De hechting moet groter zijn dan 0,5 N/mm<sup>2</sup>
- voor oude ondergronden : raadpleeg ons

- *binnen*

- de hierboven vermelde ondergronden
- gipsbezetting, gipskartonplaten, gipsblokken
- voor oude ondergronden : raadpleeg ons

#### > GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weber.tene XL+ niet :
  - buiten op horizontale of minder dan 45° hellende vlakken of oppervlakken onderhevig aan snelle vervuiling of opstijgend vocht
  - buiten op een gips-kalkbepleistering of op gips
  - op niet-vlakke of niet uitgevlakte ondergronden en andere niet vermelde ondergronden
  - op buitengevelisolatie : gebruik weber.pas 481

#### > VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- regenbestand : na 6 tot 48 uren, volgens de weersomstandigheden  
*deze tijden bij +20 °C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen*
- gemiddelde laagdikte : 1,25 mm

#### > IDENTIFICATIE

- samenstelling : kant-en-klare pasta, o.b.v. een acrylbindmiddel

#### > PRESTATIES

- klasse : D3 volgens XP T 34-722
- pH : 9
- waterdampdoorlaatbaarheid : V2
- waterdoorlaatbaarheid : W3
- hechting : > 0,3 N/mm<sup>2</sup>
- brandreactie : A2-s1, d0  
*de waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboproeven. Zij kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf*

### Aanverwante producten

weber.régulateur

Grondlaag vóór het aanbrengen van verven en organische sierpleisters weber.régulateur

## > REFERENTIEDOCUMENTEN

- NF EN 15 824
- NF EN 1062-1
- NF P 74-202/DTU 59-2
- DoP-BESGWR-004-0713

## > VERBRUIK

- 2,5 tot 3 kg/m<sup>2</sup>

## > GEMIDDELD RENDEMENT

- in normale toepassingen, ± 30 tot 40 m<sup>2</sup>/man/dag mits helper

## > KLEUREN


- 252 tinten

 Kleurenkaart-Nuancier\_Eclat\_organique\_04.pdf

## > BEWARING

- 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

### Veiligheidsfiche

 Veiligheidsfiche weber.tene XL+

### DoP

 DoP weber.tene XL+

## > GEREEDSCHAP

- inox truweel, inox of PVC plakspaan, schapenvachtrol, afplakband

## > VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen vlak, zuiver, gaaf en droog te zijn
- breng met een schapenvachtrol een laag weber.régulateur aan, om een homogene tint te bekomen en de zuigkracht van de ondergrond te regelen. Laat drogen

### binnen

- op gipsondergronden : breng 1 laag weber.régulateur aan
- op gipskartonplaten : breng 2 lagen weber.régulateur aan. Laat drogen

## > TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van + 5°C tot + 30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorstrisico binnen de 24 uren. Vermijd het aanbrengen bij zeer vochtig en/of zeer warm weer

## > AANBRENGEN

- verdeel grote oppervlakken met afplakband van 10 mm breed in vlakken van maximum 20 m<sup>2</sup>, om aanzetten te vermijden
- meng de inhoud van de emmer op om een soepele en homogene pasta te bekomen
- breng weber.tene XL+ aan met een inox of PVC plakspaan
- pas de laagdikte aan de grootste korrels aan
- druk de korrels vervolgens met regelmatige cirkelvormige bewegingen van de spaan (inox of PVC)
- verwijder, vóór het uitharden, zorgvuldig de afplakband zodat de voegen zichtbaar worden. De voeg kan geschilderd worden



## > AANBEVELINGEN

- bescherm de bovenranden van de bepleistering volgens de regels van de kunst
- breng op volledige vlakke ondergronden aan voor een gelijkmatig resultaat

- gebruik roestvrij gereedschap om sporen van roest te vermijden
- reinig het gereedschap na gebruik met water
- pas de aan de ondergrond aangepaste grondlagen toe

#### > VERKOOPEENHEID

---



- emmer van 25 kg