

webercel superbond

Hoogperformante vulmortel

> GEBRUIK

Toepassingsdomeinen

- samenstellen van verticale prefab elementen, vullen van holle ruimten en openingen in funderingen, van naden en van deurkasten, en van electriciteits- en loodgietersgaten

Toegelaten ondergronden

- beton en zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en bakstenen

> GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik webercel superbond niet :
 - als constructieve toepassing
 - voor openingen breder en dieper dan ± 10 cm
 - op cellenbeton

> GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

> VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid

> PRESTATIES

Eigenschappen mortelspecie (gemiddelde waarden)

- waterbehoefte : 19-21%, afh. van het mengapparaat
- volumieke massa : 1850 kg/m³

Eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarde)

- druksterkte : ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11)
- hechting : $\geq 0,5$ N/mm² (EN 12004)
- volumieke massa : 1920 kg/m³

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

> VERBRUIK

- ongeveer 0,7 kg per 1 liter volume te vullen


> KLEUREN

- grijs

> BEWARING

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en vocht

Veiligheidsfiche

 Veiligheidsfiche 1 - webercel superbond

 Veiligheidsfiche 2 - webercel superbond

 Veiligheidsfiche 3 - webercel superbond

> GEREEDSCHAP

- G4- of G5-pomp, traagdraaiende elektrische menger

> VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen zuiver, cohesief en geheel vrij van vet, olie, stof, verf en andere schadelijke stoffen nadelig voor de hechting te zijn

- verwijder losse delen
- voor zuigende ondergronden : behandel de ondergrond met **weberprim tac** voor om een goede hechting te bekomen en een goed eindresultaat te garanderen

> TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, bij vorstrisico binnen de 24 uren, in volle zon of op warme ondergronden

> AANBRENGEN

- maak webercel superbond met een traagdraaiende elektrische menger, met 4,75 tot 5,25 liter zuiver water per zak van 25 kg aan

> AANBEVELINGEN

- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden

> VERKOOPEENHEID



- zak van 25 kg